

시 험 성 과 대 비 표

NO	품 목	시험항목	기준치	결과치	합격	불합격	비고
1	MS-234	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	31.4	○		2024년 07월 기준
				30.9	○		
				33.2	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.1	○		
				7.1	○		
				7.0	○		
2	MS-345	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	32.3	○		
				30.6	○		
				34.1	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.1	○		
				7.2	○		
				7.0	○		
3	MS-456	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	31.8	○		
				31.0	○		
				33.6	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.1	○		
				7.1	○		
				7.0	○		
4	MS-5075	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	32.1	○		
				32.8	○		
				33.4	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.1	○		
				7.0	○		
				7.0	○		
5	MS-910	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	33.5	○		
				31.7	○		
				32.4	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.0	○		
				7.1	○		
				7.0	○		
6	MS-8080	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	35.4	○		
				34.5	○		
				35.1	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.0	○		
				7.0	○		
				7.0	○		
7	MS-80100	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	34.5	○		
				35.8	○		
				34.7	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.0	○		
				7.0	○		
				7.0	○		
8	MS-120	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	31.4	○		
				33.8	○		
				32.9	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.1	○		
				7.0	○		
				7.1	○		
9	MS-150	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	32.4	○		
				33.2	○		
				33.1	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.1	○		
				7.1	○		
				7.1	○		

2024년 07 월

㈜ 천 지 건 업

원본대조필



시 험 성 과 대 비 표

N0	품 목	시험항목	기준치	결과치	합격	불합격	비고
1	고강도 -234	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	42.7	○		2024년 07월 기준
				40.8	○		
				44.6	○		
		흡수율(%)	10.00이하	3.4	○		
				3.5	○		
				3.4	○		
2	고강도 -345	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	41.8	○		
				45.0	○		
				42.1	○		
		흡수율(%)	10.00이하	3.4	○		
				3.3	○		
				3.4	○		
3	고강도 -456	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	42.4	○		
				42.1	○		
				40.7	○		
		흡수율(%)	10.00이하	3.4	○		
				3.3	○		
				3.4	○		
4	고강도 -578	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	43.4	○		
				41.2	○		
				40.8	○		
		흡수율(%)	10.00이하	3.4	○		
				3.4	○		
				3.5	○		
5	고강도 -6910	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	42.7	○		
				42.1	○		
				44.8	○		
		흡수율(%)	10.00이하	3.4	○		
				3.4	○		
				3.3	○		
6	고강도 (HS)-345	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	44.1	○		
				41.8	○		
				42.5	○		
		흡수율(%)	10.00이하	3.3	○		
				3.4	○		
				3.4	○		

2024년 07월

㈜ 천 지 건 업

원본대조필



시험성과대비표

NO	품 목	시험항목	기준치	결과치	합격	불합격	비고
1	방수턱	압축강도(N/mm ²)	180이상 (KS F 4426)	32.2	○		2024년 07월 기준
				31.6	○		
				32.0	○		
		흡수율(%)	10.00이하	7.1	○		
				7.1	○		
				7.1	○		

2024년 07 월

㈜ 천 지 건 업



원본대조필



시험성과대비표

NO	품 목	시험항목	기준치	결과치	합격	불합격	비고
1	흙 스페이서	압축강도(N/mm ²)	18이상 (KS F 4426)	44.7	○		2024년 07월기준
				43.4	○		
				45.1	○		
		흡수율(%)	10.00이하	4.2	○		
				4.1	○		
				4.1	○		

2024년 07월

(주) 천 지 건 업



원본대조필

